

NOVEX 101 montážní lepidlo na polystyren 310 ml, bílý

ADB-AMOPLYD1-NX-35-ml-310-001

Jednosložkové montážní lepidlo na bázi vodní disperze, doporučené na lepení prvků z pěnového polystyrenu a polyuretanové pěny k nasáklým povrchům, jako jsou například beton, omítka, dřevotříska, dřevo, sádkarton, sádra.



VÝHODY

- po vytvrzení vytvoří bílý spoj
- bez rozpouštědel
- neutrální zápach
- nehořlavý
- pružný spoj

APLIKACE

- lepení prvků tepelné a zvukové izolace z pěnového polystyrenu a polyuretanové pěny
- lepení minerální vlny a skelné vaty
- lepení soklových lišt, podlahových desek a dekoračních prvků z pěnového polystyrenu

TECHNICKÉ ÚDAJE

Nezatvrdlé	Hodnota
Báze: akrylátová disperze	+
Obsah sušiny [%]	72 - 78
Hustota [g/cm ³]	1,4 - 1,5
Doba zpracování (v závislosti na okolních podmínkách a vlastnostech podkladu) [min]	10 - 15
Hořlavost	-
Úplné vytvrzení [h]	48
Vydatnost [g/m ²]	200 - 400
Zatvrdlé	Hodnota
Teplotní odolnost [°C]	-20 - +60
Podmínky pro aplikaci	Hodnota
Aplikační teplota [°C]	+10 - +30
Barva	Hodnota
Bílá	+

NÁVOD K POUŽITÍ

Před aplikací si přečtěte bezpečnostní informace uvedené na konci technického listu a v bezpečnostním listu.

Příprava podkladu

- Lepené povrchy musí být rovné, suché, zbavené nečistot a látek zabraňující adhezi.

Příprava produktu

- Odřízněte hubici na požadovaný průměr, odřízněte ústí kartuše a našroubujte hubici. Vložte kartuši do aplikační pistole.

Aplikace

- Nanášejte lepidlo bodově nebo v pružích na povrch nebo lepený materiál.
- Nanášejte lepidlo na povrch, který může být lepen za 10 - 15 minut.
- Poté k sobě položte lepené povrchy a stiskněte.

Práce po dokončení aplikace

- Čištění: před zatvrdnutím vodou, po zatvrdnutí mechanicky.
- NEUMÝVEJTE SI RUCE ROZPOUŠTĚDLEM.

Poznámky / omezení

- Minimálně jeden z povrchů musí být nasákavý.
- Doporučuje se vyzkoušet adhezi před aplikací.
- Zabraňte kontaktu s vodou, dokud lepidlo zcela nezatvrdne.
- Není vhodné pro PE, PP, Teflon a živичné povrchy.

DOPRAVA / SKLADOVÁNÍ

Garantovaná doba skladování ke 24 měsíců od data výroby, pokud je výrobek skladován v neotevřeném originálním balení při teplotě v rozmezí od +5 °C do +30 °C na suchém místě chráněném před mrznutím a nadměrným teplem.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Pro podrobné informace viz bezpečnostní list materiálu, který je k dispozici u výrobce na požádání. Likvidace výrobku: zbytky výrobku a prázdné kartuše musí být zlikvidovány v souladu s platnými místními předpisy.

Veškeré písemné a ústní informace, doporučení a pokyny jsou poskytovány v souladu s naším nejlepším vědomím, na základě zkoušek a zkušeností, v dobré víře a v souladu se zásadami výrobce. Každý uživatel tohoto materiálu si musí zkontrolovat všemi možnými způsoby, včetně kontroly finálního výrobku v odpovídajících podmínkách, zda jsou dodané materiály vhodné pro zamýšlený účel. Výrobce neodpovídá za žádné škody vzniklé v důsledku nesprávné nebo chybné aplikace materiálů výrobce.